

ベースネット工法対応製品

ネット貼付け用 粉末樹脂混入型ポリマーセメントモルタル

JSプレミックススタウト

標準塗厚 2.5mm

■ 特長

1. ベースネット工法を使用目的とした専用貼り付け材です。
2. 再乳化粉末樹脂を混入していますので、水練りでご使用いただけます。
3. 徹底された品質管理の下で製造していますので、常に安定した性能が得られます。

■ 用途

- ベースネット貼り付け

■ 適用下地

コンクリート 陶磁器タイル など

■ 適用仕上げ

陶磁器タイルなど

■ 標準仕様

標準配合		練上容量	標準施工面積
JSプレミックススタウト	清水	約 15 リットル (0.015m ³)	約2.5 mm厚
20kg(1袋)	5.5~6.5L		約 6 m ²

■ 施工方法

下地処理


モルタルの接着を阻害するコンクリート脆弱層・レイトランス・油分・汚れを除去し水洗い等を行ってください。

吸水する下地面は、必ずスタックプライマー#3の5倍希釈液をムラ無く塗布し乾燥させてください。

混練



+



モルタルミキサー
ハンドミキサー
で十分に混練りして
ください。

塗り付け

2mm程度に塗りつけた後、追っかけネットを手で仮固定し、専用ローラーを用いてネットを押さえ込んでください。

養生

塗り付け後の養生期間は、春・夏・秋期7日間以上・冬期14日間以上としてください。

* ベースネットについては、ベースネットのカタログを参照願います

■ 試験結果

試験項目	単位	試験結果	規格 (JIS A 6916)	
			C-2	
軟度変化	%	6.8	-20 ~ 20	
耐ひび割れ性	—	ひび割れの発生なし	ひび割れないこと	
耐衝撃性	—	割れ及びはがれなし	ひび割れ及び剥がれがないこと	
付着強さ	標準養生	N/mm ²	2.13	1.0 以上
	低温養生	N/mm ²	1.48	0.7 以上
吸水量	g	0.98	1以下	
耐久性	外観	—	割れ・膨れ及び剥がれない	割れ・膨れ及び剥がれないこと
	付着強さ	N/mm ²	1.85	1.0 以上

材 質	
外 観	灰色粉状
主成分	セメント・珪砂 特殊骨材 作業性改良材 アクリル系粉末樹脂



施工上の注意 ●現場で水以外は混入しないで下さい。 ●清水には、水道水を使用して下さい。 ●塗り付け施工からモルタルが硬化するまで気温5℃以上を維持し、凍結防止の為に適切な養生を行って下さい。 ●直射日光の当たる所、通風の激しい場所での施工ではシート等で養生を行って下さい。 ●練り混ぜた材料は、1時間以内に使用して下さい。 ●直射日光下及び3℃以下での保管は避けて下さい。 ●湿気や雨掛かりに注意して保管して下さい。 **安全上の注意** ●取り扱い際は、保護メガネ・保護手袋等の保護具を着用して下さい。 ●取り扱い後は、顔・手・口等を洗浄して下さい。 ●材料が目に入った場合はただちに水洗いをしてすみやかに医師の診断を受けて下さい。 ●セメントのアルカリ分が皮膚の炎症をおこすおそれがありますので、かゆみや炎症等の症状のある場合は、すみやかに医師の診断を受けて下さい。 ●飲み込んだ場合は、直ちに吐かせ医師の診断を受けて下さい。 ●漏出した製品が河川・下水道へ流入すると環境を汚染するおそれがありますので充分注意して下さい。

kikusui グループ

プレミックスモルタルのパイオニア

㊤ **日本スタッコ株式会社**

本社/工場 〒520-3114 滋賀県湖南市石部口3丁目1番1号
電話 (0748)77-3155(代表) FAX (0748)77-4501

特約店