

スタッコ ウルトラファイラー

超高強度コンクリート・仲介接着材(カチオン系)

■特 長

1. JIS A 6916 (C-2) 認証製品です。
2. 難接着な超高強度コンクリートへの接着性に優れており、仲介接着材としてご使用頂けます。
3. 再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りでご使用頂けます。
4. 内外壁面で新築及び改修仕様として適応可能な、カチオン系の万能フィラーです。
5. 徹底した品質管理のもとで製造しておりますので、常に安定した性能が得られます。

■用 途

- 超高強度コンクリートへの仲介接着材
- 改修工法の仲介接着
- 各種仕上材の下地調整

■適用下地

コンクリート(超高強度コンクリートを含む)
PC板、ALCパネル、コンクリートブロック など

■適用仕上げ

セメントモルタル、仕上塗材、磁器タイル など

■標準仕様


	加水量	塗厚	標準施工面積
仲介接着材(万能フィラー) スタッコ ウルトラファイラー (スタッコ ウルトラモルタル・下塗材)	粉体 10kg 上水道水 2.4~2.6L	約1mm	練り上り容量 6.7L (厚さ1mm 6.7㎡)

■施工方法

下地処理

モルタルの接着を阻害するコンクリート脆弱層・レイタンス・油分・汚れを除去し清掃してください。
(吸水調整材の塗布は必要ありません)

混練り



+



ハンドミキサー等で十分に混練りしてください。
* 可使時間の目安は 1 時間です。

塗り付け

工法は、コテ塗り又は刷毛塗りとし、だれ・塗り付けむら・塗り残しのないように均一に塗り付けてください。

養生

塗り付け後は、降雨・降雪・通風・直射日光などを避け、十分に硬化するまで養生を継続してください。

■性能

●JIS A 6916(C-2)に準拠

試験項目		単位	試験結果	JIS A 6916(C-2)
単位容積		kg/L	1.87	—
軟度変化		%	4.7	-20 ~ 20
耐ひび割れ性		—	ひび割れの発生なし	ひび割れないこと
耐衝撃性		—	割れ及びひびがれなし	ひび割れ及び剥がれがないこと
付着強さ	標準養生	N/mm ²	2.5	1.0 以上
	低温養生	N/mm ²	2.6	0.7 以上
吸水量		g	0.6	1以下
耐久性	仕上材が	外観	—	割れ・膨れ及び剥がれなし
	複層仕上塗材(RE)	付着強さ	N/mm ²	2.0

●各種コンクリート面への接着強度(建研法)

下地の種類	養生条件	接着強度(N/mm ²)	破断部位(%)
普通強度コンクリート (F _c =30N/mm ²)	標準養生(材齢14日)	3.06	下地凝集:100
	温冷繰り返し(10サイクル)	2.70	下地凝集:80、材料凝集:20
高強度コンクリート (F _c =60N/mm ²)	標準養生(材齢14日)	2.49	下地凝集:33、材料凝集:67
	温冷繰り返し(10サイクル)	2.61	下地凝集:27、材料凝集:73
超高強度コンクリート (F _c =100N/mm ²)	標準養生(材齢14日)	2.63	材料凝集:100
	温冷繰り返し(10サイクル)	2.35	下地凝集:7、材料凝集:93

■荷姿

○仲介接着用下塗材

スタック ウルトラファイラー 10kg(袋入り)



■ホルムアルデヒド放散等級

日本建築仕上材工業会登録	
表示登録番号	1606016
ホルムアルデヒド放散等級区分表示	F☆☆☆☆

施工上の注意●現場で水以外は混入しないで下さい。●清水には、水道水を使用して下さい。●塗り付け施工からモルタルが硬化するまで気温5℃以上を維持し、凍結防止の為に適切な養生を行って下さい。●直射日光の当たる所、通風の激しい場所での施工ではシート等で養生を行って下さい。●練り混ぜた材料は、1時間以内に使用して下さい。●直射日光下及び3℃以下での保管は避けて下さい。●湿気や雨掛かりに注意して保管して下さい。**安全上の注意**●取り扱い際は、保護メガネ・保護手袋等の保護具を着用して下さい。●取り扱い後は、顔・手・口等を洗浄して下さい。●材料が目に入った場合はただちに水洗いをしてすみやかに医師の診断を受けて下さい。●セメントのアルカリ分が皮膚の炎症をおこすおそれがありますので、かゆみや炎症等の症状のある場合は、すみやかに医師の診断を受けて下さい。●飲み込んだ場合は、直ちに吐かせ医師の診断を受けて下さい。●漏出した製品が河川・下水道へ流入すると環境を汚染するおそれがありますので充分注意して下さい。

●廃棄する場合は、産業廃棄物として処理して下さい。

k i k u s u i グループ

代理店

㊤ 日本スタック株式会社

〒520-3144 滋賀県湖南市石部口3丁目1-1

TEL: (0748) 77-3155 FAX: (0748) 77-4501